


BMI

VEDAG

ICOLEP L30

**Podkladní samolepící pás
z SBS modifikovaného asfaltu**



**Kvalita a dlouhodobá
životnost**

ICOLEP L30

Podkladní samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s vysoce únosnou vložkou, určený na polystyren a další povrchy

OBLAST POUŽITÍ

- ICOLEP L 30 se používá jako podkladní pás pro novostavby i sanace stávajících střech na různých površích
- na holých střešních tepelněizolačních deskách z polystyrenu
- na PUR/PIR střešních tepelněizolačních deskách kaširovaných minerálními vlákny
- na deskách z minerálních vláken kaširovaných asfaltovým pásem
- na penetrovaných připravených podkladech betonových a z lehčených betonů, zděných či na starých připravených a penetrovaných asfaltových souvrstvích
- pás lze použít také jako samolepící hydroizolační pás proti zemní vlhkosti, prosakující a stékající (ne tlakové) vodě na izolace spodní stavby, kde se aplikuje samostatně jednovrstevně na podklad opatřený systémovou penetrací, nebo jako podkladní pás ve vícevrstevných skladbách, kdy další pás se aplikuje natavením

VLASTNOSTI


- racionální pokládka vzhledem k lepení za studena a 10 metrové délce v roli
- vysoce spolehlivá ochrana polystyrenových desek před ožehnutím plamenem při natavování vrchní vrstvy vzhledem k tloušťce pásu 3 mm
- vysoce spolehlivé slepení v podélném švu vzhledem k samolepící vrstvě kryté silikonovou stahovací páskou na horním povrchu pásu
- jednoduché, kvalitní a spolehlivé natavení vrchního pásu díky jemnému vrchnímu posypu
- vhodný i pro hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti

TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)

Tloušťka:	3,0 mm
Ohebnost za nízkých teplot:	≤ 25 °C
Maximální tahová síla:	1.000 x 1.000 N/50 mm
Protažení (podélné / příčné):	4 / 4 %

PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADBY S POUŽITÍM PÁSU ICOLEP® L30 (na podkladu z trapézového plechu):

- EUROFLEX modrozelený
- ICOLEP L30
- expandovaný polystyren EPS 100S
- parotěsnicí pás ICOLEP AL L30
- trapézový plech s povrchovou úpravou



BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

T: 266 770 111

E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

icopal.cz

bmigroup.com/cz